






Описание	VALUE-PRO® 2K антикоррозионный грунт, VP330-1300 , двухкомпонентный бесхроматный грунт-изолятор. Обеспечивает хорошую защиту от коррозии при нанесении на голый металл, обладает высокой адгезией ко многим поверхностям		
Материалы	Грунт: Отвердитель: Разбавитель:	VP330-1300 <i>Value-Pro</i> 2K Антикоррозионный грунт VP315-3300 <i>Value-Pro</i> Активатор для VP330-1300 VP830-2220 <i>Value-Pro</i> Быстрый разбавитель VP830-2230 <i>Value-Pro</i> Стандартный разбавитель	
Поверхность	Голый металл: сталь, гальванизированная сталь, алюминий Транспортировочный грунт Старые покрытия в хорошем состоянии		
Использование	Для лучшей износостойкости рекомендуется наносить поверх VP330-1300 грунты-наполнители <i>Value-Pro</i> На внутренние поверхности базовые и акриловые эмали могут быть нанесены на VP330-1200 после того, как грунт будет высушен. В шлифовке нет необходимости. VP330-1300 идеально подходит для нанесения на шлифованные до металла места.		
Подготовка поверхности		Тщательно обезжирить поверхность до и после шлифования	 Сталь: P120-P180 Гальванизир. сталь: P320 Алюминий: P240-P320 Старые покрытия: абразив P180-P220 Шпатлевка: P180-P280
Пропорции смешивания		<i>Value-Pro</i> 2K Антикор. грунт VP330-1300 <i>Value-Pro</i> Активатор VP315-33000 <i>Value-Pro</i> Разбавитель VP830-2220/2230	По объему: 1 часть 1 часть До 5% для изменения вязкости, если необходимо
	Время жизни: максимальная адгезия и стойкость обеспечиваются при использовании готовой смеси в течение 24 часов		
Краско-распылитель		Конвенциональный: HVLP:	Сопло 1,3 – 1,6 мм / Рабочее давление 40-45 psi (2,8- 3,1 бар) Сопло 1,3 – 1,6 мм, рабочее давление – смотрите рекомендации производителя
Нанесение		1-2 слоя (15-25 мкм толщина покрытия)	
Межслойная сушка		5-10 мин. между слоями при 20°C	
Выдержка перед следующим покрытием		15 мин. при 20°C при использовании «мокрым-по-мокрому»	
Внимание:	Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Value-Pro</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства		
VOC Информация	Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.c) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 780г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 780 г/л.		

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка VALUE-PRO® и логотип VALUE-PRO® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены.

ООО "Авто-Кар"
140408, МО, г. Коломна,
пр-д. Станкостроителей, д.17
Тел.: 8 (496) 613-64-54,
8 (496) 613-61-57, 8 (495) 508-57-73
www.value-pro.ru